Büsscher & Hoffmann Polska Sp. z o.o.
Systemy izolacji wodochronnych
ul. Chłodna 64
00-872 Warszawa
Tel.: +48 (22) 837 00 48
Fax: +48 (22) 837 00 48
office.warszawa@bueho.at
www.bueho.pl

Büscherit BVE 25

Art. Nr.: H 70024

Produkt Bitumowa powłoka gruntująca szybkoschnąca, odporna na mróz, bez fenolu

Wymagania: ÖNORM B 3615, Bitumiczny $V_{R,}$ RVS 15.03.12, Zgodnie z RVS 15.03.12

Zastosowanie: bitumiczna powłoka gruntująca na beton, lekki beton, zwięzły mur kamienny, cement lub metal na izolacje dachowe i budynków z papami bitumowymi i polimerobitumowymi jak i warstwa ochronna na bazę bitumiczną

Przygotowanie: Podłoże musi być wystarczająco mocne, umiarkowanie chropowate, czyste i suche. Nakłada się metodą malowania, rolowania przy temperaturze minimum +5°C. Przy wielowarstwowym nakładaniu, następna warstwa musi być przed pokryciem wystarczająco sucha.

Zużycie: 0,2-0,4 kg/m2 na pas, w zależności od konstrukcji podłoża

Czas schnięcia: 6 do 12 godzin

Wskazówka: Powłoka gruntująca może być nakładana tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Świeżo nałożona warstwa przy bardzo ostrym deszczu może ulec zniszczeniu lub spłukana.

Opakowanie: 24 kanistry po 25 litrów= 600 litrów na palecie, produkt dostępny również w opakowaniu 200 l jako H70023 BÜSCHERIT VORANSTRICH EXTRA (BVE 200)

Charakterystyka produktu	Procedura kontrolna/klasyfikacja	Jednostka	Wartość
Czas wypływu	**EN 12846-2**	**S**	**≤10**
Zawartość bitumu	**EN 13358**	**%**	**≤50**
Temperatura mięknienia	**EN 1427**	**°C**	**>=80**
Penetracja igłą	**EN 1426**	**Mm/10**	**≤30**
Stopień suchości	**DIN 53150**	**-**	**≤3**
Temperatura zapłonu	**EN ISO 13736**	**°C**	**34-55**
Gęstość		**g/ml**	**0,8-0,9**
Zawartość łatwo lotnych substancji VOC EU		**g/l**	**Max.480**

Termin ważności: minimum 2 lata w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu

Transport
Oznaczenie ADR UN 1139 powłoka ochronna, 3, III, (D/E)
Symbole oznaczające niebezpieczeństwo: Klasa 3+ niebezpieczny dla środowiska
Produkt nie zawiera niebezpiecznych materiałów

Wskazówka dotycząca przechowywania: Przechowywać z dala od źródeł ognia. Przy używaniu większej ilości środka należy zapobiegać ładunkom elektrostatycznym. Używać narzędzi zabezpieczonych przed wybuchem i tworzeniem iskier. Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Podłoże bez odpływu. Klasa przechowywania 3A.

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów, nie są one jednak wiążące. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.