CE Certyfikat nr 1213-CPR-019

Büsscher Hoffmann
Systemy izolacji wodochronnych
POLYFIN AG
Flachdachtechnologie der Zukunft

H F0222
# Polyfin 3015

| | |
|---|---|
| **Produkt** | Syntetyczna membrana dachowa, FPO (TPO), wzmocniona włóknem szklanym, kompatybilna z bitumem |
| **Górna strona** | szary |
| **Dół** | szary |
| **Stosowanie** | • Hydroizolacja dachowa układana luzem z balastem i pod innymi warstwami użytkowymi<br>• Odsłonięta hudroizolacja dachowa mocowana mechanicznie |
| **Standard produktu** | EN 13956 |
| **Podanie** | Zgrzewanie gorącym powietrzem |
| **Opakowanie** | 23 rollki każda 20 m x 1.5m = 690 m² na palecie |

| Charakterystyka | Metoda testowania | Jednostka | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wady widoczne | EN 1850-2 | - | Żaden |
| Długość | EN 1848-2 | m | 20,0 |
| Szerokość | EN 1848-2 | m | 1,5 |
| Prostoliniowość | EN 1848-2 | mm | ≤ 30 |
| Płaskość | EN 1848-2 | mm | ≤ 10 |
| Grubość | EN 1849-2 | mm | 1,5 |
| Gramatura | EN 1849-2 | kg/m² | 1,7 |
| Wodoszczelność (Verf. B) | EN 1928 | kPa | ≥ 500 |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | | Broof(t1) |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | Klasa | E |
| Odporność na grad (twarde podłoże) | EN 13583 | m/s | ≥ 20 |
| Odporność na grad (elastyczne podłoże) | EN 13583 | m/s | ≥ 30 |
| Wytrzymałość złączy na oddzieranie | EN 12316-2 | N/50 mm | ≥ 400 |
| Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) wzdłuż / w poprzek | EN 12317-2 | N/50 mm | ≥ 500 |
| Przenikanie pary wodnej | EN 1931 | µ | 90.000 |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek | EN 12311-2 | N/mm² | ≥ 6 |
| Wydłużenie | EN 12311-2 | % | ≥ 400 |
| Odporność na uderzenia (twarde podłoże) | EN 12691 | mm | ≥ 300 |
| Odporność na uderzenia (elastyczne podłoże) | EN 12691 | mm | ≥ 1000 |
| Odporność na obciążenia statyczne | EN 12730 | kg | ≥ 20 |
| Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek | EN 12310-2 | N | ≥ 150 |
| Stabilność wymiarowa | EN 1107-2 | % | ≤ \|0,3\| |
| Odporość na zginanie w niskiej temperaturze | EN 495-5 | °C | ≤ -40 |
| Odporność na przerastanie korzeni | EN 13948/FLL-Prüfverfahren | | potwierdzono |
| Odporność na promieniowanie UV | EN 1297 | > 5000 h | potwierdzono (Klasa 0) |

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń , norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

**Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.**

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywana w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

**Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.**