H 55079
BARUPLAN GG E 30 PSF

Büsscher & Hoffmann Polska Sp. z o.o.
Systemy izolacji wodochronnych
ul. Rydlówka 15-17
30-363 Kraków
Tel.: +48 (50) 955 64 64
E-Mail: bueho.polska@bueho.at
Web: www.bueho.com

CE

Produkt: Papa elastomerobitumiczna, samoprzylepna z wkładką kompozytową,

Powierzchnia górna: Cienka folia PE

Powierzchnia dolna: Folia PE (do zerwania)

Wymagania: PN-EN 13707, PN-EN 13969 (Typ A)

Zastosowanie: Dolna warstwa izolacyjnych systemów wielowarstwowych
Izolacja budynku od wilgotności z gleby i wody

Sposób użycia: Papę należy przykleić do termoizolacji z EPS lub PIR. Zakłady podłużne min. 8 cm, zakłady poprzeczne min. 10 cm)

Opakowanie: 20 rolek, każda po 10m x 1m = **200 m² na paletę**

Charakterystyka produktu	Procedura kontrolna/klasyfikacja	Jednostka	Wartość
Długość rolki	EN 1848-1	m	10,0
Szerokość rolki	EN 1848-1	m	1,00
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Masa wobec powierzchni	EN 1849-1	kg/m^2	3,4 (+/- 0,3)
Grubość	EN 1849-1	mm	3,0 (+/-0,2)
Wodoszczelność	EN 1928	kPa	100
Ognioodporność	EN 13501-1	Klasse	E
Maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-1	N/50mm	1200/1000 (+/-200/200)
Rozciąganie przy sile maksymalnej	EN 12311-1	%	10/10 (+/-5/5)
Wytrzymałość na rozdzieranie	EN 12310-1	N	200/200 (+/-50/50)
Dokładność wymiarowa	EN 1107-1	%	≤ |0,3|
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-25
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	100

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów, nie są one jednak wiążące. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.
Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Wskazówka dotycząca przechowywania: Bitumiczne i polimerobitumiczne pionowe izolacje przeciwwilgociowe należy przechowywać w pozycji stojącej, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi, takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. Zimą przed użyciem co najmniej 12 godzin składować odmrożone.

Rozwój, produkcja i dystrybucja naszych produktów odbywa się zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.